

## FICHA TÉCNICA: ELASTFLEX EX1

### Características e Vantagens:

ELASTFLEX EX1 é um dos mais modernos e eficientes impermeabilizantes para construção civil.

- 100% impermeável
- Produto acrílico: excelente resistência ao ressecamento e ao envelhecimento.
- Pode ficar exposto ao sol, ótima resistência ao intemperismo.
- Elástico Flexível, tendo mais capacidade de permanecer íntegro em áreas sujeitas a trincas e fissuras.
- Proporciona uma impermeabilização sem nenhuma emenda. (Maior segurança).
- Aceita aplicação direta de pinturas, texturas, revestimentos e acabamentos diversos.
- Assenta-se pisos cerâmicos, azulejos e pastilhas com argamassa colante DIRETO sobre a membrana elástico-impermeável que se formou sem a necessidade de proteções mecânicas ou etapas intermediárias
- Ótima aderência ao PVC e metal, proporcionando perfeitos arremates em ralos, tubos, rufos e calhas.
- Fácil de aplicar.
- Pronto para uso.
- Não tóxico.

### Campos de aplicação:

- Lajes
- Piscinas
- Pisos frios (áreas de banheiro)
- Marquises
- Jardineiras
- Varandas
- Calhas de concreto, alvenaria e metálicas
- Telhados: concreto, metálicos e fibrocimento
- Muros de arrimo
- Fachadas e paredes
- Baldrame
- Não aplicar em bases úmidas ou sujeitas a ação de umidade em pressão negativa.

### Modo de Aplicação:

- Utilizar rolo de lã e trincha.
- Aplicar sobre bases bem secas, limpas, regularizadas e isentas de partículas soltas.
- Aplicar em demãos. Esperar a secagem da demão anterior para aplicar a próxima.

Nas situações onde a estruturação com a tela Poliéster-PVC for necessária, colocar a tela sobre a segunda demão já seca. Sobre a tela Poliéster-PVC aplica-se quantas demãos forem necessárias até atingir o consumo desejado.

**Exemplo de Consumos:**

- Lajes externas maciças 2Kg/m<sup>2</sup>.
- Piscinas de concreto 2Kg/m<sup>2</sup>.
- Piscinas de concreto elevadas 2,5Kg/m<sup>2</sup> a 3Kg/m<sup>2</sup>
- Áreas de banheiro, consumo de 1Kg/m<sup>2</sup>.
- Paredes rebocadas e fachadas, consumo de 1Kg/m<sup>2</sup>.

**Recomendações:**

Estes consumos acima sugeridos podem ser adaptados para mais ou para menos em função das particularidades de cada situação. Há situações que podem exigir um consumo maior e há situações que podem permitir um consumo menor.

Recomendamos estruturação com tela Poliéster-PVC nas lajes externas, piscinas e demais situações de áreas sujeitas a trincas, fissuras e movimentações estruturais.

ELASTFLEX EX1 não deve ficar exposto em lajes com trânsito de pessoas . Pisos, revestimentos ou pavimentações devem ser executados .

Em piscinas enterradas , reservatórios d'água enterrados ou outras situações ELASTFLEX EX1 pode não suportar água em pressão pressão negativa .

**Disponível nas seguintes embalagens:**

- Balde 4Kg
- Balde 12Kg
- Barrica 50Kg
- Tambor 200Kg

**Cores:**

Branco, cinza, azul e cerâmico.